



SPANISH GOLD

MÁRMOL / MARBLE

FICHA TÉCNICA | TECHNICAL FILE

LEVANTINA
THE NATURAL STONE COMPANY



SPANISH GOLD

Spanish Gold hace que el impacto de la luz sobre él refleje destellos de sol. Un mármol perfecto para dotar de alegría a ambientes contemporáneos, salpicado de vetas blancas distribuidas de forma irregular con algunas inclusiones burdeos. Esa estructura tricolor le confiere una reminiscencia que evoca el soleado y envidiado clima español.

Spanish Gold reflects light as shimmering rays of sun. The perfect marble to provide joy to contemporary environments, with white veins distributed irregularly with some maroon streaks. This tricolor structure grants it a reminiscence of the sunny envied Spanish climate.

— NATURALEZA | NATURE

Mármol, de origen sedimentario carbonatado, de color amarillo mostaza, compuesto por calizas micríticas compactas de grano fino y con distribución de venas de calcita blanca y vénulas rojizas, dispersas. Contiene variabilidad de microfósiles tales como foraminíferos, moluscos, ostrácodos, bivalvos y fragmentos de equinodermos, entre otros. Su edad es de unos 190 millones de años, perteneciente al Jurásico medio – inferior.

Fine-grain mustard-colored carbonated sedimentary marble, made of compact micritic limestones, with scattered white calcite veins and reddish venules. Its fossil content is not much, but there is a variety of microfossils such as foraminifera, molluscs, ostracods, bivalvia and fragments of echinoderms. It is aged 190 million years, from the Early-Middle Jurassic.

— ACABADOS* | FINISHES*



PULIDO
POLISHED



APOMAZADO
HONED

* Otros acabados disponibles bajo demanda / * Other finishes available on demand.

— FORMATOS | FORMATS



ESPESOR
THICKNESS

TABLA
SLAB

LOSA
TILE

PLAQUETA
PLATE

CORTE A MEDIDA
CUT TO SIZE

1.0 cm

1.2 cm

2.0 cm

3.0 cm

A medida / Cut to size

— APPLICACIONES | APPLICATIONS



REVESTIMIENTOS EXTERIORES
EXTERIOR CLADDING



REVESTIMIENTOS INTERIORES
INTERIOR CLADDING



PAVIMENTOS INTERIORES
INTERIOR FLOORING



ESCALERAS
STAIRS



ENCIMERAS BAÑO
BATHROOM COUNTERTOPS

— VENTAJAS | ADVANTAGES



RESISTENTES AL FUEGO Y AL CALOR
FIRE- AND HEAT-RESISTANT



RESISTENTES AL PASO DEL TIEMPO
TIME-RESISTANT



CUIDADO Y MANTENIMIENTO FÁCIL
EASY CARE AND MAINTENANCE



BAJO COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE AGUA
LOW WATER ABSORPTION COEFFICIENT

— CERTIFICADOS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE | QUALITY AND ENVIRONMENT CERTIFICATES



Características Characteristics	Norma de ensayo Test Standard	Valores Value
Denominación petrográfica Petrographic denomination	UNE-EN 12407	Caliza Fosilífera Fossiliferous limestone
Densidad aparente (Kg/m³) Apparent density (Kg/m³)	UNE-EN 1936	2678 ± 6
Porosidad abierta (%) Open porosity (%)	UNE-EN 1936	0,6 ± 0,1
Absorción de agua por presión atmosférica (%) Water absorption by atmospheric pressure (%)	UNE-EN 13755	0,4 ± 0,1
Permeabilidad al vapor de agua (μ) Permeability to water steam (μ)	UNE-EN 12524	200 / 250
Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (MPa) Flexural strength under concentrated load (MPa)		
Valor medio Mean Value (MPa)	UNE-EN 12372	12,1
Desviación estándar Standard deviation (MPa)		5,3
Valor mínimo esperado Minimum expected value (MPa)		2,8
Variación de la resistencia a la flexión tras heladicia 56 ciclos hielo-deshielo (%) Decreasing of flexural strength after 56 cycles frost-thaw (%)	UNE-EN 12371:02	26
Resistencia a la compresión Compression resistance (MPa)		
En condiciones húmedas Wet conditions	ASTM C170	149,2
En condiciones secas Dry conditions		170,1
Resistencia a la abrasión Abrasion resistance (mm)	UNE-EN 1341 Anexo Annex C	18,0 ± 0,5
Resistencia al deslizamiento Slip resistance		Húmedo Wet
Acabado superficial pulido Polished Surface Finish	UNE-EN 14231:2004	18 ± 1
Acabado superficial apomazado Honed Surface Finish		35 ± 2
Carga de rotura de anclaje (N) Breaking load at dowel hole (N)	UNE-EN 13364	2150
Reacción al fuego Fire reaction	Decisión de la Comisión Commision Decision 96/603/EC	Clase A ₁ Class A ₁

*Disponible declaración de conformidad / EC declaration of conformity available

Datos técnicos generales. Para proyectos específicos, consúltenos; disponemos de materiales con características que se pueden adaptar a sus necesidades.
General technical data; please contact us for specific projects. We offer materials with characteristics which can adapt to your requirements.

Los datos técnicos —y en general la información aquí contenida— se basan en ensayos que se consideran fiables, si bien no se garantiza su exactitud en ensayos posteriores debido a la variabilidad inherente de la piedra natural.
The technical data and in general the information contained in this Technical Data File is based on tests considered to be reliable. We do not guarantee their accuracy when compared to subsequent tests due to the inherent variability of Natural Stone.

Características Characteristics	Norma de ensayo Test Standard	Valores Value
Bulk Specific Gravity	ASTM C 97-02	2690 kg/m ³ / 167,8 lb/ft ³
Water absorption	ASTM C 97-02	0,27 %
Modulus of Rupture		
Dry	ASTM C 99-87	6,1 MPa / 880psi
Wet		4,7 MPa / 690psi
Compressive Strength		
Dry	ASTM C 170-06	170,1 MPa / 24671psi
Wet		149,2 MPa / 21640 psi
Abrasion Resistance of Stone Subjected to Foot Traffic	ASTM C 241-90	3,9

*Disponible declaración de conformidad / EC declaration of conformity available

Datos técnicos generales. Para proyectos específicos, consúltenos; disponemos de materiales con características que se pueden adaptar a sus necesidades.
 General technical data; please contact us for specific projects. We offer materials with characteristics which can adapt to your requirements.

Los datos técnicos —y en general la información aquí contenida— se basan en ensayos que se consideran fiables, si bien no se garantiza su exactitud en ensayos posteriores debido a la variabilidad inherente de la piedra natural.
 The technical data and in general the information contained in this Technical Data File is based on tests considered to be reliable. We do not guarantee their accuracy when compared to subsequent tests due to the inherent variability of Natural Stone.

— MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | MAINTENANCE AND CLEANING

La Piedra Natural está considerada actualmente como un revestimiento de alta calidad que cumple todas las exigencias técnico-físico-constructivas necesarias para realizar una buena obra, con una demostrada rentabilidad, gracias a su larga duración y su bajo coste de mantenimiento frente a otros materiales como el gres o la piedra artificial.

Natural Stone is considered a high quality covering, which fulfils all the physical, chemical and building requirements to carry out a good project with proven profitability, thanks to its durability and the low maintenance cost in comparison to other materials like stoneware and artificial stone.



La dureza y perdurabilidad de la Piedra Natural se pueden ver potenciadas gracias a una correcta elección de la terminación del material, tratamiento y posterior mantenimiento.



Basta utilizar agua para limpiarla; pero cuando se desea limpiar y desinfectar, es necesario emplear únicamente detergentes neutros con un pH entre 7 y 10.



No utilizar detergentes agresivos como lejías, amoniacos, anticales, etc.



Cuando se limpia, no utilizar utensilios metálicos para evitar rayar zonas no deseadas.



Si aparecen manchas, trate de limpiarlas localmente con agua y jabón. Si persisten, recuerde que en el mercado existen kits de producto que eliminan las manchas según su origen.



The hardness and lifespan of Natural Stone can be increased with a good election of the material finish, treatment and further maintenance.



Water is the best cleaning solution. However, when it comes to cleaning and disinfecting, it is advisable to use pH balanced cleaners (7-10 pH).



Never use aggressive detergents such as bleach, ammonia, descalers, etc.



Never use metal utensils as they may scratch the surface.



In case of stains, try to clean with soapy water first. If the stains persist, remember there are manufacturers with product kits to eliminate the stains depending on their origin.

Tipo de mancha Type of stains	Detergente Detergent
Aceite / Oils	Ácido muy diluido (Vinagre diluido) / Water diluted acid solution (Diluted vinegar)
Grasa / Grease	Bicarbonato y agua tibia / Sodium bicarbonate and warm water
Vino / Wine	Detergente alcalino diluido / Water diluted alkaline cleaner
Café / Coffee	Detergente diluido* / Water diluted cleaner*
Sangre / Blood	Detergente diluido* / Water diluted cleaner*
Tinta / Tinta	Detergente diluido* / Water diluted cleaner*
Pinturas / Paints	Disolvente de pintura y aclarar con abundante agua / Paint remover and plenty of water
Betún / Polish	Acetona y aclarar con abundante agua / Acetone and plenty of water

* Diluya la lejía si la va a utilizar como detergente.

* Como norma general, se aconseja empezar con concentraciones mínimas o dilución máxima, e ir incrementando.

* Es importante saber que el agua caliente tiene mayor poder limpiador que el agua fría.

Recuerde que, con el paso del tiempo, la Piedra Natural siempre se puede regenerar puliendo la superficie, con lo que se recupera el acabado inicial.

* In case of using bleach as cleaning product, it must be water diluted.

* As a general rule, it is advisable to start with low concentrations or maximum dilution. Increase the amount little by little, depending on the results.

* It is important to know that hot water has a higher cleaning potential than cold water.

Remember, despite the aging, natural stone can always be re-polished to recover its original finish.

— INSPIRACIÓN | INSPIRATION

En interiorismos modernos combina a la perfección con muebles claros o de madera, realzando la luminosidad de los espacios. Unido a tonos oscuros, el contraste es llamativo y sofisticado. Sin duda, Spanish Gold es una sabia elección para crear ambientes exclusivos.

In modern interior design, it fits perfectly with clear or wood furniture, highlighting the brightness of the spaces. Combined with dark tones, the contrast is remarkable and sophisticated. Without a doubt, Spanish Gold is a wise choice to create exclusive environments.



CREMA MARFIL COTO®



CREMA MARFIL COTO®



LEVANTINA HQ

Autovía Madrid-Alicante, s/n
03660 Novelda (Alicante), Spain
t +34 965 60 91 84
f +34 965 60 91 09
info@levantina.com

www.levantina.com



LEVANTINA
THE NATURAL STONE COMPANY